



CERTIFICATO DI PROVA
L.S.FIRE/NC17277/00000

(Come previsto dal D.M. 26.06.84 e successive modifiche del D.M. 03.09.01)

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che al **MATERIALE D'ARREDAMENTO**
(Allegato A 2.1 - D.2)

prodotto da: **ACRO TEXTURE SPA**
Interporto di Nola
I - Lotto D1 Blocco A4, 401/403 - 80035 Nola (NA)

denominato: **NBKPRO LIGHT**

impiegato come: Mobile Imbottito

è attribuita in conformità alla UNI 9175 (2010) la

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

1 IM (UNO I EMME)

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Costituiscono parte integrante del presente certificato n° 1 (UNO) allegati con i risultati di prova e la documentazione tecnica del produttore.

Oltrona di San Mamette, 03/03/2023

Il Direttore Tecnico
Maddalena Pezzani

Il presente certificato di prova non può essere riprodotto in forma parziale senza l'autorizzazione di L.S. Fire Testing Institute srl

DITTA COMMITTENTE: **ACRO TEXTURE SPA**

Interporto di Nola

I - Lotto D1 Blocco A4, 401/403 - 80035 Nola (NA)

DENOMINAZIONE COMMERCIALE: **NBKPRO LIGHT**

METODO DI PROVA: UNI 9175 (2010)

D.M. 26/06/1984 modificato con D.M. 03/09/2001

Descrizione del prodotto (come dichiarato dal Cliente): VEGGASI ALLEGATA SCHEDA TECNICA

Imbottitura utilizzata: HR30 30 kg/m³

Risoluzioni applicate: -

Preparazione: -UNI 9176 (gennaio 1998) – Metodo D

Composito di prova: Sedile e Schienale

MATERIALE SOTTOPOSTO A PROVA		ESITO PROVE PER I VARI TEMPI DI INNESCO		
DESCRIZIONE	PROVETTA n	20 secondi	80 secondi	140 secondi
IMBOTTITURA	1 °			
	2 °			
MANUFATTO	1 °- trama	POSITIVO (1 s)		
	2 °- ordito	POSITIVO (0 s)		
	1 °- trama		POSITIVO (8 s)	
	2 °- ordito		POSITIVO (0 s)	
	3 °			
	1 °- trama			POSITIVO (0 s)
	2 °- ordito			POSITIVO (0 s)
	3 °			

CATEGORIA

-UNO I EMME-

NOTE: ATTENZIONE PROVA NON UTILIZZABILE AI FINI DELL'OMOLOGAZIONE

- Questo rapporto di prova rispetta metodi e procedure previsti all'Art.3 del DM 26.06.84 come modificato dal DM 03.09.01

Non è rilasciato ai sensi degli Art 8-10 del DM 26.06.84 e DM 03.09.01.

- Il presente rapporto tecnico di prova si riferisce solamente al campione testato.

La conformità della produzione al campione testato è responsabilità del richiedente.

OLTRONA DI SAN MAMETTE 03/03/2023

IL DIRETTORE TECNICO

Maddalena Pezzani

L'ESECUTORE DELLE PROVE

Marzia Manca

TE01RF01

Pag. 1 di 2

DITTA COMMITTENTE: **ACRO TEXTURE SPA**

Interporto di Nola


I - Lotto D1 Blocco A4, 401/403 - 80035 Nola (NA)

DENOMINAZIONE COMMERCIALE: **NBKPRO LIGHT**


METODO DI PROVA: UNI 9175 (2010)

D.M. 26/06/1984 modificato con D.M. 03/09/2001


Foto:



**La provetta prima della prova
campione 2**



**Il primo innesco sulla provetta
campione 2**



**Il secondo innesco sulla provetta
campione 2**



**Il terzo innesco sulla provetta
campione 2**

NOTE: ATTENZIONE PROVA NON UTILIZZABILE AI FINI DELL'OMOLOGAZIONE

- Questo rapporto di prova rispetta metodi e procedure previsti all'Art.3 del DM 26.06.84 come modificato dal DM 03.09.01
 - Non è rilasciato ai sensi degli Art 8-10 del DM 26.06.84 e DM 03.09.01.
 - Il presente rapporto tecnico di prova si riferisce solamente al campione testato.
- La conformità della produzione al campione testato è responsabilità del richiedente.

OLTRONA DI SAN MAMETTE 03/03/2023

TE01RF01

Pag. 2 di 2

INFORMAZIONI TECNICHE


Prova secondo la Norma: UNI 9175 (1IM)

Denominazione commerciale: NBK^{PRO} LIGHT



- 1) Composizione del tessuto: 50% PL. 37% PC. 13% CO.
- 2) Peso: 400 gr/m²
Altezza rotolo: 140 cm.
Spessore: 1,2 mm.
colore/i da testare: 10921
- 3) Isotropo Anisotropo
- 4) Facce uguali Facce diverse
Faccia esposta: Dritto
- 5) Impiego: rivestimento per mobile imbottito

Data, 13.02.2023


ACRO
TEXTURE SPA

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE È STATA DEPOSITATA DAL PRODUTTORE A CORREDO DELLA DOMANDA DI PROVA DELLA REAZIONE AL FUOCO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.

L.S. FIRE
Testing Institute s.r.l.
IL DIRETTORE TECNICO


Acro Texture s.p.a.

Sede Legale
Via G. Porzio
C.D.N. Isola E/3
80143 Napoli (Na) It

Sede Operativa
Interporto di Nola
Lotto D1 blocco A4
n. 401/402/403
80035 Nola (Na)

T +39 081 3152111
F +39 081 5108167
www.acrotexture.com
@acro_texture

Cap. Soc. Int. Vers.
€ 3.600.000,00
P. NA IT04629771215
C.F. - Reg. Imprese Napoli:
04629771215